

Easyseal-Plus[®]

Droog afmesbare, overschilderbare beglazingskit

Factsheet: Easyseal Plus 1704NL

Easyseal-Plus is een professionele glas- en voegkit welke met alkydharsverven en watergedragen verven te overschilderen is. De kit is soepel te verspuiten en droog afmesbaar.

Toepassingen

- Top- en hielafdichtingen bij het plaatsen van isolatieglas en gelaagd glas volgens NPR3577
- Voor inbraakwerende beglazingen
- Aansluitvoegen langs te schilderen ondergronden

Onderbouwing

- ISO11600G 25LM, Classificatie Beglazingskitten
- NPR3577, Nederlandse Beglazingsrichtlijn
- NEN/EN5096, SHR-Rapport Inbraakwerendheid (Politiekeurmerk Veilig Wonen)
- CE-Markering, EN15651-1: F Ext-Int
- CE-Markering, EN15651-2: G
- BRL2801 met SKH/KOMO Certificaat 32986

Kenmerken

- Duurzaam elastisch
- Droog afmesbaar
- Uitstekende hechting
- Na verrubbering beperkt overschilderbaar met oplosmiddel houdende en watergedragen verven
- Bestand tegen weersinvloeden

Verwerking

Easyseal-Plus hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, vele metalen en kunststoffen. Controleer of de sponningen en glaslatten op de voorgeschreven wijze zijn afgewerkt en vrij zijn van vocht, vuil en stof. Ontvet de hechtvlakken met Bloem Cleaner en een schone doek. Ontvette plaatsen daarna niet meer aanraken. Raadpleeg bij twijfel en bij onbekende ondergronden primerlijst of voer een hechtingstest uit.

Opmerkingen

Verven zijn in het algemeen minder elastisch dan verrubberde kit waardoor bij vervorming van de voeg haarscheurtjes in de verf kunnen ontstaan. Indien de kit meegeschilderd wordt, adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen te schuren met Scotch-Brite. Vooraf is de combinatie van kit en verf op verdraagzaamheid te testen. Bepaalde combinaties kunnen een beperkte overschilderbaarheid vertonen.

Voegafmetingen

- Voor optimale beglazingen inzake water- en luchtdichtheid de plaatsingsdetails van NPR3577, Nederlandse Praktijk Richtlijn voor het beglazen van gebouwen, opvolgen. Het advies is voegen van minimaal 6x4mm (HXB) aan te houden.
- Voor optimale aansluitvoegen voegbreedtes van minimaal 10 mm aanhouden.

Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV

Verwerkingstemperatuur:	+5 °C tot +35°C
Temperatuur bestendigheid:	-40 °C tot +120°C
Huidvorming:	20 min.
Doorharding / 24 uur:	2,5 mm
Hardheid (DIN 53505):	Ca. 28° Shore-A
Treksterkte (DIN53504):	1,35 N/mm2
Modulus 100% rek (IDIN53504):	0,77 N/mm2
Uitzakken (ISO 7390):	Nihil
Krimp (ISO 510563):	4,5%
Rek tot breuk:	216%
Duurzaam toelaatbare vervorming:	25%, VDBW K25



Standaard kleuren naar RAL benadering

- Wit, RAL9010
- Grijs, RAL7004
- Zwart, RAL9011

Omgang met het product

Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdrukpistool. Droog afmeten met behulp van een scherp plamuurmes of rubber spatel. Gereedschap en vlekken zijn met Bloem Cleaner te reinigen. Verrubberde kit kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen kunnen gereinigd worden met Bloem PowerScrub doekjes.

Verpakkingen

Kokers à 310 ml. en/of worsten à 600 ml.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C.). Houdbaar tenminste 12 maanden in originele verpakking.

Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Langdurig contact met de huid te vermijden. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden totdat de kit verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatig gebruik is het verubberde product zonder enig risico. Zie MSDS (veiligheidsblad) voor overige info.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.