

Bencofix[®] NP

Montagekit op basis van neopreenrubber

Factsheet: Bencofix-NP 1704NL

Bencofix[®] NP is een pasteuse, universeel te gebruiken montagekit op basis van neopreen

Toepassingen

- Voor het bevestigen van plinten, profielen, schroten, rachsels, houten regelwerk, panelen uit kunststof, kurk, board en hout
- Voor verlijming en montage op steen, tegels, beton, en stucwerk
- Voor polystyreen ongeschikt

Kenmerken

- Elastische bevestiging
- Snel verwerkbaar, trekt geen draden
- Hoog vast stoffengehalte
- Vult oneffenheden in de ondergrond op
- Binnen en buiten verwerkbaar
- Watervast systeem

Hechting

Goede verlijming op ondergronden die schoon, droog en vetvrij zijn. Bij twijfel eigen proeven nemen of advies inwinnen.

Ondergronden

Ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Omdat montagekit moet kunnen afluchten is het noodzakelijk dat één van de te verlijmen ondergronden poreus is.

Verwerking

Bencofix-NP is met een standaard hand-, luchtdruk- of accupistool te verspuiten. De montagekit gelijkmatig in strepen op de te verlijmen ondergrond aanbrengen en vastdrukken. Vervolgens loshalen en na 5 tot 15 minuten nogmaals stevig vastdrukken. Bij zwaardere te verlijmen producten minimaal 8 minuten wachten. Vooral bij het bevestigen van profielen de montagekit goed verdelen.

Reiniging

Verse montagekit is direct te verwijderen met Bloem Cleaner "Glass + Metall", thinner of aceton. Uitgeharde montagekit is alleen nog mechanisch te verwijderen.

Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV

Samenstelling:	Neopreen met vulstoffen
Verwerkingstemperatuur:	+10°C tot +30°C
Temperatuur bestendigheid:	-20°C tot +70°C
Uithardingstijd:	< 36 uur, afhankelijk van ondergrond en temperatuur
Soortelijk gewicht:	1,10
Huidvormig:	5 min.
Verwerkingstijd:	5-20 min.
Trekkracht hout/hout:	28,5 kg/cm ² (20°C) 12,5 kg/cm ² (60°C) 8,5 kg/cm ² (80°C)
Waterabsorptie:	nihil
Vaste stoffen (ISO 52451):	54%



Kleur

Beige.

Verpakking

Worsten à 600 ml.

Andere verpakkingsvormen op aanvraag.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog, tussen 5°C en 25°C bewaren. Ongeopende verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Ventileren tijdens de verwerking. Contact met de huid voorkomen. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verrubberde product zonder risico. Zie betreffende veiligheidsblad voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Niet van toepassing.